

Pihakiveyksen huolto

Saumaus

Asennusvaiheessa pihakiveys saumataan kuivalla saumaushiekalla, jonka raekoko on 0,2-1mm. Alussa kiveystä kannattaa tarkkailla sateen jälkeen ja tarvittaessa lisätään saumaushiekkaa harjaamalla saumoihin. Saumaushiekka estää/hidastaa rikkakasvien kasvua rakoihin.

Rikkaruohojen ja sammaleen poisto

Ajan saatossa kiveyksen väleihin saattaa kasvaa rikkaruohoja ja sammalta. Ne kannattaa poistaa heti esim. käsin apuvälineitä käyttäen tai pesemällä painepesurilla. Rikkaruohojen ja sammalen poiston jälkeen kiveys tulee saumata uudelleen.

Kiveyksen pesu

Kiveyksen pesuun suosittelemme painepesuria. Puhdistusaineita tulee käyttää harkiten. Mikäli näet tarvetta pesuaineen käyttöön varmistathan sen soveltuvuuden laattojen valmistajalta. Kiveyksen saumaus tulee uusia pesun jälkeen.

Kalkkihärme

Ensimmäisinä vuosina betonilaatan pintaan saattaa nousta vaaleita laikkuja, kalkkihärmettä. Se ei vahingoita kiveä ja katoaa itsestään. Laikut ovat sementin raakaaineena käytetystä kalkkikivestä vapautunutta kalsiumia.

Painaumat ja rikkoutumat

Painauma-alueelta nostetaan kivet ylös, pohja tasataan ja kivet ladotaan uudelleen paikalleen ja saumataan saumaushiekalla. Samoin toimitaan rikkoutuneen laatan vaihdossa.

Lumen poisto ja liukkauden torjunta

Lumen poistaminen pihakiveyksiltä suositellaan tehtäväksi käsityökaluin tai kevyellä auraskalustolla. Koneellinen auraskalusto saattaa rikkoa laattoja. Liukkauden torjuntaan voidaan käyttää hiekkaa tai hiekoitusmurskettä. **Suolan ja sulatuskemikaalien käyttö on ehdottomasti kielletty**, koska se haurastuttaa betonilaattaa.